

ADHESIVO

ADIBOND PLUS

ADITIVO ADHERENTE PARA REPELLOS



DESCRIPCIÓN:

ADIBOND PLUS es un adhesivo fabricado con estirenos acrilicos en emulsión para unir al mortero o repello sobre la mayoría de superficies comunes en la construcción.

USOS:

ADIBOND PLUS es un adhesivo para mejorar la adherencia de mortero o repello a base de cemento a usar en:

- Como puente de adherencia en repellos.
- Reparaciones de terrazas, balcones, azoteas, bóvedas pretiles, etc.
- Une yeso a muros y plafones
- En colocación de loseta, mármol, piezas cerámicas o piezas prefabricadas sobre concreto
- Parcheos y nivelación de pisos de tráfico liviano o peatonal
- Revestimientos de canales y otras superficies obras hidráulicas.

VENTAJAS:

- Mejora la adherencia de los morteros
- Se puede diluir de 1:1 con agua obteniendo
- magníficos resultados de adherencia
- Ayuda a la impermeabilización de la superficie
- Mejora la resistencia al ataque químico de mortero y concreto
- Fácil de usar
- Da mas flexibilidad a los morteros

FORMA DE APLICACIÓN:

PREPARACION DE LA SUPERFICIE: Humedezca previamente toda la superficie deberá estar limpia, libre de polvo o partículas sueltas, aceites, grasas y productos que puedan evitar una buena adherencia

1- PREPARACIÓN DE LECHADA DE ADHERENCIA

Mezcle un (1) volumen de cemento y uno (1) de arena fina lavada; agregue ADIBOND PLUS diluido de 1:1 con agua hasta obtener una mezcla de consistencia cremosa aplique el mortero fluido con cepillo o escoba sobre la superficie previamente húmeda hasta obtener una capa de 2 mm de espesor inmediatamente aplique el repello (tiempo de vida de lechada de adherencia 20 min.). Posteriormente cure el mortero con ADISOL.

2- MORTEROS DE ALTA ADHERENCIA Y RESISTENCIA QUÍMICA MEJORADA

Prepare un mortero con un (1) parte en volumen de cemento con dos (2) partes de arena, preparar el mortero con ADIBOND PLUS diluido con agua de (1:1) coloque el mortero sobre la superficie previamente preparada y cúrelo con ADISOL.

- Para mortero niveladores y aplanados añadir entre 5 a 10 litros de ADIBOND PLUS al agua de mezclado por cada 50 Kg de cemento

3-PARA CONCRETO DE ALTA ADHERENCIA

Prepare un concreto con (1) parte en volumen de cemento mas (1:5) partes de arena colada y limpia y (1:5) partes de grava, preparar el concreto con ADIBOND PLUS diluido con agua de (1:1) y coloque el concreto sobre la superficie previamente humedecida y cúrelo con ADISOL.

4- PARA UNIR YESO A MUROS Y PLAFONES:

Aplique ADIBOND PLUS sobre la superficie y coloque el yeso sobre la película aun húmeda.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Estos datos técnicos son determinados para cada lote antes de su aprobación por nuestro laboratorio de control de calidad.

Unidades	Valor
Contenido de Sólidos	% 49 - 51
Viscosidad Stormer	@ 25 °C KU 85 – 100
pH N/A	8 - 9
Densidad	@25°C g/ml (1.036 – 1.040)
Aspecto General	N/A Blanco Azuloso

PRECAUCIONES:

Evite su uso en condiciones ambientes inferiores a los 10° C ó en días húmedos y/o lluviosos.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Usar guantes de hule y gafas de seguridad durante su manipulación. En caso de contacto con los ojos lavarse con abundante agua durante 15 minutos y acudir al médico.

REV 21 S 16

ADITIVOS de EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

WWW. ADITIVOS.COM.SV



Oficina de Ventas
33 Avenida Sur #661, San Salvador
PBX. 2234-8600
E-Mail:ventas@aditivos.com.sv