

ADI KMX - H

Endurecedor metalico para pisos, contiene además arenas silices



DESCRIPCIÓN:

Es un endurecedor metálico para pisos compuesto por partículas metálicas de tamaños controlados y arenas de sílice, no contiene grasa, cemento ni aluminio.

USOS:

- Para elaborar pisos industriales con alta resistencia a la abrasión y a los impactos
- Para resanar o repara pisos dañados por el tráfico constante de montacargas o carretillas especialmente con ruedas metálicas o de hule sólido
- En pisos con tráfico ligero, mediano, pesado o extra pesado
- En rampas de carga y descarga en bodegas de puertos, bodegas de almacenes, supermercados, plantas de llenado de gas propano etc.

VENTAJAS:

- Baja los costos de reparaciones y mantenimiento
- Puede añadirse colores con nuestros colorantes en polvo ADI COLOR
- Máxima resistencia al impacto y al tráfico
- Granulometría graduada y controlada para máxima resistencia y densidad

APLICACIÓN:

Mezcle 2 partes en peso de ADI KMX-H con 1 parte de cemento nuevo y rocíe sobre el concreto recién colocado y antes de que haya desaparecido el agua de exudación, incorpórelo a la mezcla con llana de madera y logre un buen acabado con llana de metal.

Aplíquelo en dos etapas en la primera use la mitad de la dosis determinada según el tipo de tráfico al que será sometido el piso, y luego cuando ya se encuentre incorporada totalmente la primera mitad, continúe con la segunda mitad.

CONSUMOS:

Para servicio ligero: 2 Kgr de ADI KMX H con 1 Kgr. de cemento/Mt2.

Para servicio Mediano: 3 Kgr. de ADI KMX-H con 1.5 Kgr. de cemento/Mt2.

Para servicio Pesado: 4Kgr. de ADI KMX-H con 2 Kgr. de cemento/Mt2.

Para servicio Extra pesado: 5 Kgr. de ADI KMX-H con 2.5 Kgr. de cemento/Mt2.

Para pisos conductores de electricidad estática: 6 Kgr. de ADI KMX-H con 3 Kgr. de cemento/Mt2.

PROPIEDADES:

Color: gris claro

ALMACENAMIENTO:

1 año en un lugar seco sobre tarima y bajo techo

PRESENTACIÓN:

Bolsas de 55 Lbs

FABRICANTE:

Aditivos de El Salvador
33 Ave. Sur 661 San Salvador

SEGURIDAD Y SALUD:

Durante su aplicación: use mascarilla contra polvos, lentes de seguridad y guantes

En caso de contacto con los ojos, coloque el ojo bajo en chorro de agua por 15 minutos, aplique un colirio y acuda al médico.

En caso de contacto con la piel, lave la zona afectada con abundante agua y jabón

En caso de ingestión acuda al médico inmediatamente.

NOTA:

Toda la información contenida en esta hoja, no libra usuario de efectuar ensayo sobre el producto para su aplicación y su finalidad deseada.

Esta misma información detallada en esta hoja, es dada de buena fe basada en la experiencia y los conocimientos de Aditivos de El Salvador.

REV 22F18

ADITIVOS de EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

WWW. ADITIVOS.COM.SV



Oficina de Ventas

33 Avenida Sur #661, San Salvador

PBX. 2234-8600

E-Mail:ventas@aditivos.com.sv